

**B903**

# IB-RUSTIK



## PITTURA ACRILICA AL QUARZO ANTIALGA RIEMPITIV

FINITURA LISCIA 0,1 - 0,2 mm

IB-RUSTIK è una idropittura murale di ottima qualità, dotata di potere coprente elevato e di buona pennellabilità e distensione. Resiste molto bene al lavaggio e agli agenti atmosferici, assicurando una duratura protezione delle superfici trattate. Viene indicata per finiture di qualità su pareti esterne che presentano micro-cavillature, rattoppi o imperfezioni al fine di ottenere un riempimento migliore del supporto. L'ottima pennellabilità, la facilità di ritocco e di ripresa agevolano l'applicazione anche su supporti precedentemente dipinti. Il principio attivo al suo interno consente un'efficace azione antialga e antifungo. IB-RUSTIK è indicata soprattutto per finiture esterne di facciate che richiedano particolare resistenza all'invecchiamento o che presentino discontinuità e difformità del supporto.

### APPLICAZIONE

Raschiare e spazzolare accuratamente il supporto e stuccare le eventuali screpolature. Su supporti assorbenti preparare la superficie con una mano di fissativo ULTRAFIX. Si applica a pennello e rullo diluendo opportunamente il prodotto con acqua, in funzione dell'assorbimento del substrato e dello spessore desiderato; si consiglia una diluizione al 30-40% per la prima mano e al 15-20% per la seconda mano. Non applicare a temperature inferiori a 5°C e con umidità relativa superiore all'80%.

DATI TECNICI	
DILUIZIONE	30-40% acqua (prima mano) 15-20% acqua (seconda mano)
PESO SPECIFICO	---
VISCOSITÀ	---
LEGANTE	acrilico
FISSATIVO	ULTRAFIX - IB-FIX
APPLICAZIONE	pennello / rullo
SOVRAPPLICAZIONE	12 h
ESSICCAZIONE a 25°C, 70% U.R.	1 h al tatto- 12 h in profondità
RESA INDICATIVA (per mano)	6-7 m <sup>2</sup> /l
TINTE DISPONIBILI	bianco e mazzetta 180 EXTERIORS selection
CONSERVAZIONE	T°min: 5°C, T°max: 30°C
STABILITÀ	360 giorni nei contenitori originali

Pennello



rullo



### FORMATI DISPONIBILI

FORMATO	4 l	14 l
CODICE PRODOTTO	B903I	B903V

LINEA  
OUTDOOR

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl. È cura dell'utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.